



ПЛИТЫ ПАЗОГРЕБНЕВЫЕ ЕВРОФОРМАТ

РАЗМЕР 667 x 500 x 80 мм

СТО 52983495-001-2017

Плиты пазогребневые (ПГП) применяются для возведения межкомнатных и межквартирных перегородок – двойных, с воздушным зазором или с использованием теплоизоляции в межплитном пространстве в помещениях с влажностью до 60% гражданских и промышленных зданий. Гипсовые плиты устойчивы к гнили, плесени и насекомым, отлично регулируют влажность в помещениях. Колебания температуры и влажности не вызывают в плитах никаких деформаций. Обладают способностью регулировать температурно-влажностный режим в помещении, являются диэлектриком.



Являются абсолютно огнестойким и негорючим материалом.



Не требуется дополнительное оштукатуривание. Поверхность готова под покраску, оклейку обоями или декоративную штукатурку.



Не содержат токсичных и вредных компонентов, не имеет запаха.



Необходимый инструмент: уровень, резиновый молоток, правило, шпатель широкий (20-30 см), рубанок обдирочный, ножовка и ручной бороздодел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ПОЛНОТЕЛЯЯ	ВЛАГОСТОЙКАЯ ПОЛНОТЕЛЯЯ	ПУСТОТЕЛЯЯ	ВЛАГОСТОЙКАЯ ПУСТОТЕЛЯЯ
Плотность, не более (кг/м ³)	1200	1200	1100	1100
Отпускная влажность, не более (%)	12	8	12	8
Предел прочности при сжатии, не менее (МПа)	5	5	5	5
Предел прочности при изгибе, не менее (МПа)	2,4	2,4	2,4	2,4
Водопоглощение, не более (%)	35	5	35	5
Коэффициент теплопроводности (Вт/м ⁰ С)	0,29	0,29	0,29	0,29
Индекс звукоизоляции воздушного шума (Rw,дБ)	44	44	43	43
Огнестойкость	нг	нг	нг	нг
Цвет	белый	зеленый	белый	зеленый
Вес (кг)	30	30	25	25
Гарантийный срок (месяц)	12	12	12	12

Для монтажа пазогребневых плит рекомендуется использовать клей BARKRAFT FIXATOR.