



ПОЛИМЕРНАЯ
ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ

ТУ 5745–00152983495–2015

Шпаклевка BARKRAFT «ПОЛИМЕРНАЯ» – белоснежная пластичная полимерная смесь предназначена для высококачественного окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих помещений, для заделки мельчайших дефектов основания, а также декоративной отделки внутренних помещений. В качестве основания могут выступать бетон, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, пазогребневые плиты (ПГП) и другие виды минеральных поверхностей. Устойчива к кратковременному воздействию влаги. Супер пластичная, идеально сводит слои и качество ошкуривания.
После высыхания имеет идеально гладкую поверхность.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА



В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета 0,35–0,4 л на 1 кг смеси (7,0–8,0 л на мешок смеси 20 кг);	*Высыпать смесь в воду*	*Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 3–4 минут до получения однородной консистенции*	*Выдержать технологическую паузу 10 минут для созревания раствора*	*Повторно перемешать*

После этого шпаклевка готова к применению в течение 24 часов при условии хранения в закрытой таре.
Внимание! Используйте только чистые емкости и инструмент.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

1. 

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +10°С до +30°С.

2. 

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ, способных ослабить сцепление шпаклевочного слоя с основанием.

3. 

Перед проведением работ глубокие трещины, впадины и неровности предварительно заделать шпаклевкой «Перед проведением работ поверхность необходимо обработать грунтовочным составом по типу основания. Для мало впитывающих влагу оснований рекомендуется использовать «Грунт BARKRAFT ОСНОВА». Для сильно и слабо впитывающих влагу оснований рекомендуется «Грунтовка-концентрат для впитывающих оснований BARKRAFT МАСТЕР-ГРУНТ».

4. 

Внимание! Излишняя влага, находящаяся на основании, может вызвать изменение цвета (пожелтение) нанесенного шпаклевочного слоя.

Внимание! Производитель не несет ответственности за качество полученного результата, в случае нарушения пользователем рекомендуемого технологического процесса нанесения штукатурки(без предварительного грунтования основания), а также при применении грунтов других производителей.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1. 

Приготовленный раствор равномерно наносится на основание. Далее гладким шпателем производится разглаживание нанесенного слоя по поверхности. В случае необходимости шпаклевание может производиться в несколько слоев. Каждый последующий слой следует наносить после высыхания предыдущего.

2. 

Время высыхания одного слоя не более 24 часов в зависимости от толщины наносимого слоя, а также температуры окружающей среды и видов основания.

3. 

После полного высыхания шпаклевки поверхность шлифуют тонкой шлифовальной бумагой или сеткой.

4. 

Внимание! Рабочие емкости и инструмент во избежание высыхания раствора сразу после окончания работ необходимо промыть водой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
Максимальная крупность зерен, мм	0,2
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,35-0,4
Расход воды на мешок смеси, л	7,0-8,0
Температура применения, ° С, не ниже	не ниже +5°С
Толщина слоя, мм	0-2
Жизнеспособность, ч	24
Примерный расход смеси на 1 м² при толщине слоя 1мм, кг	1
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65±10% и температуре 20±2°С, МПа, не менее	0,4
Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке, мес	18