



ВРЕМЯ
ХОЖДЕНИЯ



ТРЕЩИНО-
СТОЙКИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



САМОНИВЕЛИ-
РУЮЩИЙ



БЕЗУСАДОЧНЫЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

NIVELIR

ПОЛ НАЛИВНОЙ

ГОСТ 31358

«Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» – сухая смесь на основе комплексного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и специальных модифицированных добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

«Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» – самонивелирующаяся смесь предназначена для выравнивания бетонных и песчано–цементных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) от 3 до 100 мм. Благодаря повышенной текучести значительно облегчает процесс выравнивания раствора. Нанесение растворной смеси возможно как ручным, так и механизированным способом.


Применяется для создания прочного и идеально ровного основания под напольные покрытия (плитку, паркет, линолеум, ковровин) внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Смесь пригодна для системы обогрева полов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора «Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» необходимо:



В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета на 0,3л 1кг смеси (7,5 л на мешок смеси 25 кг).



Высыпать смесь в воду



Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 3-4 минут до получения однородной консистенции.



Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора



Повторно перемешать

После этого раствор готов к применению в течение 30 минут при периодическом перемешивании.

Внимание! Избыточное количество воды снижает прочность полученного покрытия, что приводит к его дальнейшему растрескиванию.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.



Перед проведением работ поверхность должна быть подготовлена в соответствии требованиями СП 71.13330.2017 и иметь марочную прочность не менее 15 МПа. Обязательно обработать грунтовочным составом BARKRAFT в зависимости от типа основания.

4.



Полученную поверхность следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков в течение 3 суток во избежание возникновения дефектов в результате слишком быстрого высыхания.

2.



Готовый раствор нанести на подготовленное основание слоем не менее 3 мм и распределить при помощи специального инструмента (рейки-правила, игольчатого валика).

5.



При работе на больших площадях пол разбивается ограничительными рейками на отдельные захватки площадью до 20 м². В жилых зданиях захватками являются отдельные комнаты, а ограничительные рейки устанавливаются только в дверных проемах.

3.



При перерывах в работе более, чем 30 минут инструменты необходимо тщательно очистить и промыть водой.

6.



Для последующей укладки напольных покрытий поверхность рекомендуется обработать грунтовкой «Грунт BARKRAFT ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ»

Внимание! Передвижение по полученной поверхности возможно не ранее, чем через 5–6 часов. Последующие работы следует проводить через 3–12 суток (в зависимости от толщины выровненного слоя и вида покрытия); укладку плитки можно начинать не ранее, чем через 3 суток, укладку линолеума — через 7 суток, укладку ламината и паркетной доски — через 28 суток или в соответствии с рекомендациями производителя. Вышеуказанные сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 3 мм, температуры 20°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Работы необходимо выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-серый
Вязущее	Комплексное
Максимальная фракция, мм	0,63
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,27 — 0,30
Расход воды на мешок смеси, л, около	7,0-7,5
Температура применения, °C	от +5 °C до +30 °C
Толщина слоя, мм	3–100
Примерный расход смеси при толщине слоя 10 мм, 1м ²	14–15
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, мин	30
Прочность на сжатие, через 28 суток МПа, не менее	15
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ± 10% и тем-ре 20±2 °C, Мпа, не менее	0,6
Гарантийный срок хранения, мес	9