



АТМОСФЕРО-СТОЙКИЙ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТЕПЛЫХ ПОЛАХ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



КЛАССИФИКАЦИЯ



ВОЗМОЖНОСТЬ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА НА ПОЛ

UNIVERSAL КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

ГОСТ Р 56387

«Клей BARKRAFT UNIVERSAL для керамической плитки» предназначен для укладки керамической плитки малых и средних размеров на горизонтальные и вертикальные оштукатуренные, бетонные, кирпичные и другие минеральные основания, а также плит и керамогранита малых и средних размеров на пол.

Применяется для облицовки стен и полов (в т.ч. обогреваемых).
Для внутренних и наружных работ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо:



В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета 0,2 – 0,23 л. на 1 кг смеси \ 5,0–5,75л. на мешок смеси 25 кг

Высыпать смесь в воду

Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 2–3 минут до получения однородной консистенции

Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора и растворения модифицирующих добавок

Повторно перемешать

После этого раствор готов к применению в течение 180 минут при периодическом перемешивании.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 

1. Клеевой раствор равномерно нанести на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя на такую площадь, которую можно облицевать плиткой в течении 10 мин. Плитку перед применением не мочить.
- 

2. После нанесения клея плитка прикладывается к основанию и прижимается. В течении 10 минут после укладки положение плитки можно корректировать.
- 

3. Межплиточные швы необходимо прочистить сразу после укладки плитки.
- 

4. Работы по заполнению межплиточных швов можно производить после полного высыхания клеевого соединения.
- 

5. Время высыхания составляет от 24 до 48 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.
- 

6. По окончании использования инструмент рекомендуется сразу очистить водой.
- 

7. Эксплуатацию теплых полов следует начинать не ранее, чем через 28 суток.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Серый
Вяжущее	Цемент
Максимальная фракция, мм	0,63
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,20 — 0,23
Расход воды на мешок смеси, л, около	5,0–5,75
Температура применения, °С	от +5 °С до +30 °С
Температура эксплуатации, °С	от -50 °С до +70 °С
Толщина слоя, мм	2–6
Примерный расход смеси на 1м ² при толщине слоя 3 мм, кг	2,5
Примерный расход смеси при толщине слоя 3 мм, 1 мешок на 1м ²	10
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, мин	180
Открытое время работы, мин	10
Время коррекции плитки, мин	10
Возможность хождения по полу, часов, через	48
Затирка швов, часов, через	24–48
Прочность на сжатие, через 28 суток МПа, не менее	5
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ± 10% и тем-ре 20±2 °С, Мпа, не менее	0,8
Морозостойкость, циклы, не менее	35
Гарантийный срок хранения, мес	12