



ТОЛЩИНА СЛОЯ



РАСХОД



для НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



для РУЧНОГО И МАШИННОГО НАНЕСЕНИЯ



для ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



ЖИЗНЕ-СПОСОБНОСТЬ

INSIDE ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

ГОСТ 33083


«Штукатурка BARKRAFT «INSIDE» предназначена для высококачественного выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, газобетонных, железобетонных, кирпичных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок внутри помещений с различным уровнем влажности. Пригодна для помещений с повышенной влажностью – кухни, ванные комнаты, подвалы и т.д. Применяется для подготовки поверхности под окончательное шпаклевание, окраску, оклейку обоями или облицовку плиткой.
Для механизированного и ручного нанесения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

При ручном нанесении:




В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета 0,18–0,20 л на 1 кг смеси / 4,5–5,0 л на мешок смеси 25 кг



Высыпать смесь в воду



Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 3–4 минут до получения однородной консистенции



Выдержать технологическую паузу 2 минуты для созревания раствора



Повторно перемешать. После этого штукатурка готова к применению в течение 3 часов при периодическом помешивании.

При машинном нанесении:

- проведение работ по подготовке агрегата производится согласно Инструкции по эксплуатации;
- расход воды устанавливается в зависимости от требуемой консистенции раствора.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- 

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С.
- 

Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, грязи, масляных пятен, битума, остатков органических и минеральных клеев, красок и других веществ, способных ослабить сцепление штукатурного слоя с основанием.
- 

Сильно впитывающие основания обработать грунтовкой «ГРУНТ ВАРКРАФТ акриловый ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ», слабые (старые известково-цементные) основания грунтовкой «ГРУНТ ВАРКРАФТ акриловый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой «ГРУНТ ВАРКРАФТ БЕТОНКОНТАКТ». Большие неровности предварительно заделать этой же смесью.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 

Штукатурка наносится на основание слоем от 5 до 25 мм при помощи специального инструмента (полутерка, кельмы, шпателя) набрасыванием или намазыванием, движениями «снизу-вверх», начиная с низа стены.
- 

Нанесенный раствор разравнивается при помощи правила.
- 

После начала схватывания поверхность затереть полутерком. При необходимости нанесения нескольких слоев (выравнивание толщиной более 25 мм) необходимо перед нанесением следующего слоя убедиться, что предыдущий слой затвердел.
- 

Время высыхания штукатурки составляет 24-48 часов и зависит от толщины слоя нанесения, температуры и влажности окружающей среды.
- 

При необходимости нанесения нескольких слоев на первом, еще не затвердевшем слое следует нанести насечки (или «расчесать» слой зубчатым шпателем) и не ранее, чем через 3-5 суток нанести второй слой. Второй лицевой слой штукатурки наносится, тщательно выравнивается, после чего затирается теркой.
- 

Незатвердевший материал смывается с инструментов водой, затвердевший счищается механически.
- 

Внимание! Воду после очистки инструмента нельзя использовать для приготовления штукатурки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Светло-серый
Вязущее	Цемент,известь
Максимальная фракция, мм	1,25
Расход воды на 1 кг смеси, л	0,18-0,2
Расход воды на мешок смеси, л, около	4,5-5,0
Температура применения, °С	+5 °С
Толщина слоя, мм	5-25
Примерный расход смеси на 1м ² при толщине слоя 10 мм, кг	13-14
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, мин	180
Прочность на сжатие, через 28 суток МПа, не менее	5,0
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ± 10% и тем-ре 20±2 °С, МПа, не менее	0,4
Гарантийный срок хранения, мес	12