


УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ



ПОВЫШАЕТ
ПРОЧНОСТЬ
СЦЕПЛЕНИЯ
С ОСНОВАНИЕМ



ПОВЫШАЕТ
АДГЕЗИЮ



МОРОЗОСТОЙКИЙ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

БЕТОНКОНТАКТ

ГРУНТ

ТУ 2316-001-52983495-2015

«Грунт BARKRAFT БЕТОНКОНТАКТ» предназначен для предварительной обработки плотных, гладких, слабо впитывающих и не впитывающих влагу оснований внутри помещений: стен и потолков из монолитного бетона, сборного железобетона, трудноудаляемых малярных покрытий (красок на масляной и алкидной основе) для увеличения адгезии перед нанесением последующих материалов. Применяется перед нанесением гипсовых, цементных, известково-цементных штукатурок, шпаклевок, а также цементных стяжек и наливных полов с целью увеличения адгезии. Кварцевый песок, входящий в состав грунтовки придает шероховатость обрабатываемой поверхности. Для внутренних и наружных работ.


ПРИМЕНЕНИЕ




Перед применением грунтовку необходимо хорошо перемешать.




Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, других загрязнений и отслаивающихся материалов.



Температура воздуха и основания должна быть от +5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%



Средний расход составляет 200-300 мл/м²



Время высыхания зависит от вида основания, параметров окружающей среды и составляет примерно 6 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температура транспортировки и хранения от +5°C до +35°C.

Срок годности в неповрежденной оригинальной упаковке - 12 месяцев со дня изготовления.

Допускается пятикратное замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40°C. Замороженный грунт необходимо выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания, затем тщательно перемешать в течение двух минут.