



ВРЕМЯ
ХОЖДЕНИЯ



ТРЕЩИНО-
СТОЙКИЙ



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ
«ТЕПЛЫЙ ПОЛ»



САМОНИВЕЛИ-
РУЮЩИЙ



БЕЗУСАДОЧНЫЙ



ЭКОЛОГИЧНЫЙ

NIVELIR

ПОЛ НАЛИВНОЙ

ГОСТ 31358

«Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» – сухая смесь на основе комплексного вяжущего, минеральных наполнителей, фракционированного песка и специальных модифицированных добавок, улучшающих эксплуатационные свойства.

«Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» – самонивелирующаяся смесь предназначена для выравнивания бетонных и песчано-цементных оснований, имеющих неровности (перепады, уклоны) от 3 до 100 мм. Благодаря повышенной текучести значительно облегчает процесс выравнивания раствора. Нанесение растворной смеси возможно как ручным, так и механизированным способом.

Применяется для создания прочного и идеально ровного основания под напольные покрытия (плитку, паркет, линолеум, ковровин) внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Смесь пригодна для системы обогрева полов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора «Пол наливной BARKRAFT NIVELIR» необходимо:



В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета на 0,3л 1кг смеси (7,5 л на мешок смеси 25 кг).



Высыпать смесь в воду



Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 3-4 минут до получения однородной консистенции.



Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора



Повторно перемешать

После этого раствор готов к применению в течение 30 минут при периодическом перемешивании.

Внимание! Избыточное количество воды снижает прочность полученного покрытия, что приводит к его дальнейшему растрескиванию.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.



Подготовить основание - обеспылить поверхность, загрунтовать грунтовкой **Грунт BARKRAFT ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**

4.



Полученную поверхность следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и сквозняков в течение 3 суток во избежание возникновения дефектов в результате слишком быстрого высыхания.

2.



Готовый раствор нанести на подготовленное основание слоем не менее 3 мм и распределить при помощи специального инструмента (рейки-правила, игольчатого валика).

5.



При работе на больших площадях пол разбивается ограничительными рейками на отдельные захватки площадью до 20 м². В жилых зданиях захватками являются отдельные комнаты, а ограничительные рейки устанавливаются только в дверных проемах.

3.



При перерывах в работе более, чем 30 минут инструменты необходимо тщательно очистить и промыть водой.

6.



Для последующей укладки напольных покрытий поверхность рекомендуется обработать грунтовкой **Грунт BARKRAFT ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**

Внимание! Передвижение по полученной поверхности возможно не ранее, чем через 5–6 часов. Последующие работы следует проводить через 3–12 суток (в зависимости от толщины выровненного слоя и вида покрытия); укладку плитки можно начинать не ранее, чем через 3 суток, укладку линолеума — через 7 суток, укладку ламината и паркетной доски – через 28 суток или в соответствии с рекомендациями производителя. Вышеуказанные сроки приведены из расчета толщины наносимого слоя 3 мм, температуры 20°C и относительной влажности воздуха не более 60%. Работы необходимо выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01–87 СНиП 2.03.13–88.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	Светло-серый
Вязущее.....	Комплексное
Максимальная фракция, мм.....	0,63
Расход воды на 1 кг смеси, л.....	0,27 — 0,30
Расход воды на мешок смеси, л, около.....	6–7
Температура применения, °C.....	от +5 °C до +30 °C
Толщина слоя, мм.....	3–100
Примерный расход смеси при толщине слоя 10 мм, 1м ²	14–15
Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, мин.....	30
Прочность на сжатие, через 28 суток МПа, не менее.....	15
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ± 10% и тем-ре 20±2 °C, Мпа, не менее.....	0,6
Гарантийный срок хранения, мес.....	6