




СНИЖАЕТ
ВПИТЫВАЕМОСТЬ
ОСНОВАНИЙ



ПОВЫШАЕТ
АДГЕЗИЮ



ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ
РАСТВОРА



СОХРАНЯЕТ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ
РАБОТ



МОРОЗОСТОКИЙ

ТУ 5745-001-52983495-2015

МАСТЕР-ГРУНТ

ГРУНТОВКА-КОНЦЕНТРАТ
ДЛЯ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ

Грунтовка-концентрат МАСТЕР-ГРУНТ BARKRAFT предназначена для обработки впитывающих оснований (газобетон, пенобетон, керамический и силикатный кирпич, гипсокартон, цементные и гипсовые штукатурки, бетонная, цементная и гипсовая стяжка) с целью снижения впитывающей способности основания, предотвращения обезвоживания штукатурного раствора, увеличения адгезии штукатурок, плиточных клеев, стяжек к основанию. Может использоваться перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок, перед укладкой облицовочной плитки с использованием плиточных клеев, при устройстве стяжки, перед монтажом гипсокартонных (ГКЛ) и гипсоволокнистых (ГВЛ) листов.


ПРИМЕНЕНИЕ



Перед применением грунтовку необходимо разбавить водой в заданной пропорции по типу основания и тщательно перемешать.



Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой, тщательно очищенной от пыли, грязи, масел, других загрязнений и отслаивающихся материалов.



Температура воздуха и основания должна быть от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%



Разбавленный грунтовочный состав наносится малярным валиком, кистью, щеткой или распылительным оборудованием равномерно по всей поверхности.



Время высыхания зависит от вида основания, параметров окружающей среды и составляет примерно 6 часов.

РАСХОД

Основание	Расход концентрата, кг/м ²	Пропорции КОНЦЕНТРАТ:ВОДА	Расход готового грунтовочного раствора, кг/м ²
Пено-, газобетон	0,05	1:3	0,2
Силикатный кирпич	0,05	1:4	0,25
Керамзитобетон	0,05	1:4	0,25
Керамический кирпич	0,05	1:5	0,3
Гипсовая штукатурка	0,05	1:5	0,3
Цементная штукатурка	0,05	1:5	0,3
Гипсокартонный лист (ГКЛ)	0,05	1:5	0,3
Гипсоволокнистый лист (ГВЛ)	0,05	1:5	0,3
Цементная, гипсовая стяжка	0,05	1:5	0,3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грунтовка универсальная для впитывающих оснований на основе полимерной дисперсии с желтым пигментом.

ТУ 5745–001–52983495–2015

СОСТАВ: Дисперсия полимерная, добавки–модификаторы.

Количество на поддоне: 44шт.

ГАРАНТИИ И ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре при температуре от +5°С до 35°С в стороне от обогревательных приборов. При замерзании грунтовки перед проведением работ не ускорять ее оттаивание с помощью нагревательных приборов или горячей воды, что приводит к снижению качественных характеристик грунтовки. Размораживать при комнатной температуре. Перед применением тщательно перемешать. Грунтовка выдерживает 5 циклов замораживания и оттаивания в заводской невскрытой упаковке. Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления, указанной на упаковке.