



ТОЛЩИНА СЛОЯ



РАСХОД



МОРОЗОСТОЙКАЯ



для ручного и машинного нанесения



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ




для помещений с нормальной и повышенной влажностью

FASAD ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ

ГОСТ 33083

«Штукатурка BARKRAFT PH «FASAD» предназначена для оштукатуривания фасадов, а также для высококачественного выравнивания вертикальных и горизонтальных бетонных, газобетонных, кирпичных оснований, цементных и цементно-известковых штукатурок внутри помещений с различным уровнем влажности. Применяется для подготовки поверхностей под окончательное шпаклевание, окраску, оклейку обоями или облицовку плиткой. Для ручного и механизированного нанесения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА



В емкость для приготовления раствора налить точно отмеренное количество холодной воды из расчета 0,2–0,23л на 1 кг смеси / 5,0–5,75 л на мешок смеси 25 кг

Высыпать смесь в воду

Перемешать смесь вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой, на малых оборотах в течение 2–3 минут до получения однородной консистенции.

Выдержать технологическую паузу 5 минут для созревания раствора и растворения модифицирующих добавок

Повторно перемешать

После этого штукатурка готова к применению в течение 3 часов при периодическом помешивании. При машинном нанесении.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

- 

Температура основания и окружающей среды должна быть в диапазоне от +5 °С до +30 °С.
- 

Основание должно быть крепким, тщательно очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, краски и других веществ, способных ослабить сцепление клеевого раствора с основанием.
- 

Перед проведением работ основание предварительно рекомендуется обработать грунтовкой «ГРУНТ ВАРКРАФТ акриловый «ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ» или «ГРУНТ ВАРКРАФТ акриловый УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» в зависимости от типа основания.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

- 

Перед нанесением рабочую поверхность необходимо предварительно очистить от пыли, масляных пятен, отслаивающихся материалов.
- 

Сильно впитывающие основания обработать «Грунтом ВАРКРАФТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ», слабые (старые известково-цементные) основания «Грунтом ВАРКРАФТ АКРИЛОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ». Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуется обработать «Грунтом ВАРКРАФТ БЕТОНКОНТАКТ». Большие неровности предварительно заделать этой же смесью.
- 

Штукатурный раствор наносится слоем от 5 до 25 мм и выравнивается с помощью гладилки или правила.
- 

При необходимости нанести несколько слоев на первом, еще не затвердевшем слое, следует нанести насечки (или «расчесать» зубчатым шпателем) и не ранее, чем через 3-5 суток нанести второй слой. Второй лицевой слой штукатурки наносится, тщательно выравнивается, после чего затирается теркой или дощечкой из синтетического материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет.....	Серый
Вяжущее.....	Цемент
Максимальная фракция, мм.....	1,25
Расход воды на 1 кг смеси, л.....	0,2 — 0,23
Расход воды на мешок смеси, л, около.....	5,0-5,75
Температура применения, °С, более.....	+5 °С
Толщина слоя, мм.....	5–25
Примерный расход смеси на 1м ² при толщине слоя 10 мм, кг.....	14-15
Жизнеспособность, мин.....	180
Прочность на сжатие, через 28 суток МПа, не менее.....	5,0
Адгезия (прочность сцепления с бетонным основанием) через 28 суток при влажности 65 ±10% и тем-ре 20±2 °С, Мпа, не менее.....	0,4
Морозостойкость, не менее, циклы.....	50
Гарантийный срок хранения, мес.....	12